



Alva

Износостойкая акриловая краска на водной основе для внутренних работ

Краска с добавлением керамических микросфер. Полностью матовая премиальная акриловая краска для стен внутри помещений. Образует красивую бархатистую поверхность, не бликует при искусственном освещении. Может использоваться в качестве грунта и финишного покрытия, обладает высокой укрывистостью, не оставляет полос и следов от кисти/валика. Износостойкое. Может наноситься на сухую штукатурку, ткани, обои и ранее окрашенные поверхности.

Подготовка поверхности

- Очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений, после чего - хорошо высушить.
- Поверхности, зараженные плесенью и грибом, обработать специальным средством.
- Ранее окрашенные глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, после чего удалить пыль.
- Для достижения качественного покрытия загрунтовать поверхность материалом Projekt Primer.

Условия нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха от +5 до 35°C, а относительная влажность воздуха – меньше 80%.

Окрашивание. Необходимо тщательно перемешать краску и нанести на поверхность 2 слоя. Следует промыть водой сразу же после использования.

Охрана окружающей среды. Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. Охрана труда. Работу с материалом производить осторожно, соблюдая технику безопасности. Избегать длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути, глаза. На материал имеется паспорт по технике безопасности.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой упаковке. Защищать от мороза. Срок годности. 3 года от даты изготовления.

Внимание! Держать в месте, не доступном для детей. Содержит 5-Хлор-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Техническая информация			
Применения	Внутри	Теоретический расход	6-9 м ² /л в зависимости от впитываемости обрабатываемой поверхности
Связующее	Стиролакрил в комбинации с керамической дробью	Стойкость к мокрому трению	1 класс по стандарту SFS-EN 13300 (ISO 11998)
Блеск	3-4% Совершенно матовая.	Рабочие инструменты	Кистью, валиком или распыление
Сухой остаток	1,4 кг/л	Сухой остаток	41% от объёма
Разбавитель, очистка инструментов	Вода	Базовые краски	A/C база
Применение t°	Выше +5°	Упаковка	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Время высыхания	На отлип 1-3 часа	Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя 3 года от указанной на упаковке даты изготовления

